

MINIMA8.6

QC MORE+

MINIMA8.6

COLORI NCS E STUCCHI
NCS COLOR AND GROUTS

Colori Colours		**Colori NCS** NCS Colours	**Stucchi Consigliati** Suggested Grouts KERAKOLL	MAPEI	LATICRETE
	Bianco	NCS S 1002-Y	FUGABELLA COLOR 20	MOON WHITE 103	SAUTERNE 18
	Greige	NCS S 3005-Y20R	FUGABELLA COLOR 44	ANCIENT WHITE 123	MARBLE BEIGE 17
	Rosa	NCS S 3020-Y80R	FUGABELLA COLOR 39	SPELT 189	RIVER ROCK 38
	Cotto	NCS S 4030-Y80R	FUGABELLA COLOR 40	TERRACOTTA 143	QUARRY RED 46
	Ocra	NCS S 2030-Y20R	FUGABELLA COLOR 29	ALMOND 138	TOASTED ALMOND 52
	Verde	NCS S 5010-G10Y	FUGABELLA COLOR 19	SAGE 177	PLATINUM 42
	Blu	NCS S 7010-R90B	FUGABELLA COLOR 16	STEEL BLUE 169	TWILIGHT BLUE 53
	Multicolor1	/	FUGABELLA COLOR 20	MOON WHITE 103	SAUTERNE 18
	Multicolor2	/	FUGABELLA COLOR 20	MOON WHITE 103	SAUTERNE 18

MINIMA8.6

INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFO

Informazioni | Info

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

Monocromatico\Texture
Monochromatic\Texture
V1/V4

Matt
Matt

Materiale riciclato
Recycled Content
39%

Stonalizzato
Shade variation

V1 bianco, ocra, greige, salvia, rosa, blu, cotto

V4 multi color1, multi color2

Dimensioni | Sizing

Piastrelle non rettificate soggette a lievi differenze di calibro.
Non-rectified tiles subject to slight differences in calibre.
Carreaux non rectifiés pouvant comporter de légères différences de calibre.



9MM

Fuga | Joint

Fuga minima 1mm. Compensare differenze di calibro con la fuga.
Minimum 1mm joint. Compensate for differences in caliber with the joint.
Joint d'au moins 1mm. Compenser les différences de calibre avec le joint.

Imballi | Packing

ARTICOLO | ITEM	**FORMATO** | SIZE	**SCATOLA** | BOX			**PALLET** | PALLET			
		PZ	**MQ**	**KG**	**BOX**	**PZ**	**MQ**	**KG**
Minima8.6	17x15cm | 6.7"x5.9"	29	0,57	11,25	80	2.320	45,60	920
Multicolor	17x15cm | 6.7"x5.9"	29	0,57	11,25	80	2.320	45,60	920

QC MORE+

MINIMA8.6

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

		GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN		
		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	MINIMA8.6
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.6%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 5%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking strenght	UNI-EN ISO 10545-4	> 1300 N (≥ 7,5 MM) > 700 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 35 N/MM² (≥ 7,5 MM)	CONFORME compliant
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles	UNI-EN ISO 10545-7	-	PEI 4: BIANCO / white PEI 3: COLORI CHIARI E MULTICOLOR pei 3: light colors and multicolor PEI 2: COLORI SCURI pei 2: dark colors
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	-	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL GELO frost resistance	UNI-EN ISO 10545-12	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	-	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	$A1_{FL}$ -A1
	ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test)	DIN 51130	-	R9
	RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)	UNI-EN ISO 16165 C	-	37WET
	RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)	AS/NZS 4586	-	P3
	COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) wet dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A137.1-BOT 3000	≥ 0.42	CONFORME compliant
	VARIAZIONE DI TONO shade variations	-	-	MULTICOLOR: V4 TINTE UNITA: V1 plain color: v1

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN: Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice G gruppo Bla GL.
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %. Quality specification, according to control test of EN14411: 2013 appendix L group Bla GL.

QC MORE+